



KZ.T.06.0607
TESTING

«ЗАУЫТТЫҢ ОРТАЛЫҚ ЛАБОРАТОРИЯСЫ» СЫНАУ ОРТАЛЫҒЫ
2020 жылдың «17» қаңтарында берілген № KZ.T.06.0607 аккредиттеу аттестаты
2021 жылғы «19» қараша күні өзгертілген
«Атырау мұнай өңдеу зауыты» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Қазақстан Республикасы, 060001, Атырау қаласы, Зейнолла Қабдолов даңғылы, құрылыс I
Email: czlt@anpz.kz тел: 8/7122/ 259 351

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЗАВОДСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ»

Аттестат аккредитации № KZ.T.06.0607 от «17» января 2020 года
дата изменения «19» ноября 2021 года

Товарищество с ограниченной ответственностью «Атырауский нефтеперерабатывающий завод»
Республика Казахстан, 060001, г. Атырау, проспект Зейнолла Қабдолов, строение I
Email: czlt@anpz.kz тел: 8/7122/ 259 351



КазМұнайГаз
АТЫРАУ МҰНАЙ ӨНДЕУ ЗАУМЫ

Лист 1
Всего листов 1

Паспорт качества № 61

Кокс нефтяной суммарный анодный для алюминиевой промышленности
договор № 547-46 от 24 декабря 2021 г.

650 т.

партия

(шестьсот пятьдесят тонн)

На соответствие требованиям ТУ 0258-094-0151806-94

Дата изготовления продукции 06.05.2022 г. - 07.05.2022 г.

Изготовитель: ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод»,
город Атырау, проспект Зейнолла Қабдолов, строение I

Образец отобран по ГОСТ 16799-79

Заказчик: Производственный отдел ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод»,
город Атырау, проспект Зейнолла Қабдолов, строение I, тел.: 8 (712 2) 259207

Дата отбора: 06.05.2022г. - 07.05.2022г.

Дата поступления образца: 07.05.2022г. Дата проведения испытаний: 07.05.2022г. -
08.05.2022г.

№ п/п	Наименование показателя, единица измерения	Норма по ТУ 0258-094-0151806-94	Фактически	Обозначение документа на метод
1	Массовая доля общей влаги, %	не более 3,0	11,3	ГОСТ ISO 579-2016
2	Массовая доля летучих веществ, %	не более 11,0	11,0	ГОСТ 22898-78 п.4.9
3	Зольность, %	не более 0,60	0,22	ГОСТ 22692-77
4	Массовая доля серы, %	не более 2,0	1,27	ГОСТ 1437-75
5	Массовая доля кокса с размером кусков менее 8 мм, %	не более 60,0	36,8	ГОСТ 22898-78 п.4.3
Дополнительные информационные показатели по требованию заказчика, договор № 547-46 от 24.12.2021 г.				
	Массовая доля кремния, %	-	0,013	ГОСТ 22898-78 п.4.6
	Массовая доля железа, %	-	0,056	
	Массовая доля ванадия, %	-	0,013	

Примечание: показатель «массовая доля общей влаги» не является браковочным и служит для расчета с потребителем, который производится на сухое вещество.

Результаты испытаний настоящего паспорта относятся только к образцу, прошедшему испытания

Паспорт не может быть воспроизведен полностью или частично без одобрения

Испытательного центра «Центральная заводская лаборатория» ТОО «АНПЗ»

наименование испытательной лаборатории

Химик сменный

Дата выдачи:

12.05.2022 г.



Рахимова К.А.

фамилия, инициалы