



«ЗАУЫТТЫҢ ОРТАЛЫҚ ЛАБОРАТОРИЯСЫ» СЫНАУ ОРТАЛЫҒЫ
2020 жылдың «17» қаңтарында берілген № KZ.T.06.0607 аккредиттеу аттестаты
2021 жылғы «19» қараша күні өзгертілген
«Атырау мұнай өңдеу зауыты» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Қазақстан Республикасы, 060001, Атырау қаласы, Зейнолла Қабдолов даңғылы, құрылыс I
Email: czlt@anpz.kz тел: 8/7122/ 259 351



ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЗАВОДСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ»
Аттестат аккредитации № KZ.T.06.0607 от «17» января 2020 года
дата изменения «19» ноября 2021 года
Товарищество с ограниченной ответственностью «Атырауский нефтеперерабатывающий завод»
Республика Казахстан, 060001, г. Атырау, проспект Зейнолла Кабдолов, строение 1
Email: czlt@anpz.kz тел: 8/7122/ 259 351

Лист 1
Всего листов 1

Паспорт качества № 1805

Мазут топочный 100
0,50%, малозольный, 42°C

контракт № Е2-29 от 27 октября 2022 г.



KZ.O.06.0317
Сертификат соответствия № KZ.2310317.01.01.00062
Срок действия с «22» апреля 2022 г. до «22» апреля 2023 г.

№ 18 - 1 214 см.
резервуар, замер

На соответствие требованиям ГОСТ 10585-2013

Дата изготовления продукции 03.11.2022 г.

Изготовитель: ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод»,
город Атырау, проспект Зейнолла Кабдолов, строение 1

Образец отобран по ГОСТ 2517-2012

Заказчик: Производственный отдел ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод»,
город Атырау, проспект Зейнолла Кабдолов, строение 1, тел.: 8 (712 2) 259207

Дата отбора: 03.11.2022г.

Дата поступления образца: 03.11.2022г. Дата проведения испытаний: 03.11.2022г.

№ п/п	Наименование показателя, единица измерения	Норма	Фактически	Обозначение документа на метод
1	Вязкость условная при 100 °С, градусы ВУ	не более 6,8	3,0	ГОСТ 6258-85
2	Зольность, %	не более 0,05	0,035	ГОСТ 1461-75
3	Массовая доля механических примесей, %	не более 1,0	0,033	ГОСТ 6370-2018
4	Массовая доля воды, %	не более 1,0	0,09	ГОСТ 2477-2014
5	Содержание водорастворимых кислот и щелочей	отсутствие	отсутствие	ГОСТ 6307-75 с дополнением по 7.5 ГОСТ 10585-2013
6	Массовая доля серы, %	не более 0,5	0,334	ГОСТ 32139-2013
7	Температура вспышки в открытом тигле, °С	не ниже 110	158	ГОСТ 4333-2014 (ISO 2592:2000)
8	Содержание сероводорода, мг/кг	не более 10	менее 0,60	ГОСТ 33198-2014
9	Температура застывания, °С	не выше 42	36	ГОСТ 20287-91 (метод Б)
10	Теплота сгорания (низшая) в пересчете на сухое топливо (небраковочная), кДж/кг	не менее 40530	41418	ГОСТ 21261-91
11	Плотность при 15°C, кг/м³	не нормируется, определение обязательно	894,2	ГОСТ 31392-2009

Результаты испытаний настоящего паспорта относятся только к образцу, прошедшему испытания

Паспорт не может быть воспроизведен полностью или частично без одобрения

Испытательного центра «Центральная заводская лаборатория» ТОО «АНПЗ»

Наименование испытательной лаборатории

Химик сменный

Дата выдачи:

05.11.2022 г.



Джакумбаева Г.К.

фамилия, инициалы